

幻彩蓝

幻彩TPU系列

类别		测量值
厚度/mil	GB/T 6672-2001	7.1mil
抗拉伸强度/MPA 抗穿刺强度/N	ASTM D638-2014 GB/T 10004	18.4 11.3
紫外线阻隔率/% 涂层附着力	GB/T 18830 ASTM D3359	98.8 5级
耐水渍性 耐碎石冲击	GB/T 22886-2008 SAE J400	无水渍 通过
划痕修复性	铜丝刷来回刷100次	烤枪可完全修复
质保年限		10年

*以上数据作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保，本公司有对相关技术数据作出修改而无需事先通知的权利。



抗冲击



耐黄变



防污



增亮



划痕自修复

